

KARTA TECHNICZNA

Klej polimerowy systemowy Aluthermo®



Informacje ogólne

Klej systemowy Aluthermo® jest jednoskładnikowym klejem / uszczelniaczem polimerowym, który utwardza się pod wpływem powietrza, tworząc mocne, a zarazem elastyczne połączenie. Klej systemowy Aluthermo® ma dobrą przyczepność do aluminium, betonu, cegły, stali, metalu, drewna, kamienia, szkła i wielu innych podłoży budowlanych.

Zgodność ze specyfikacją

EN 15651-1 F EXT - INT CC i EN 15651-4 PW EXT - INT CC

Przeznaczenie

Specjalnie opracowany do trwałego i szczelnego połączenia izolacji multirefleksyjnej Aluthermo® QUATTRO z innymi powierzchniami typu aluminium, beton, cegła, stal, metal, drewno, kamień, szkło itp.

Zastosowanie

Łączone powierzchnie muszą być suche, czyste, odtłuszczone i wolne od wszystkich zanieczyszczeń. Klej Systemowy Aluthermo® dostarczany jest w kartuszach 290 ml i aplikowany przy użyciu odpowiedniego pistoletu.

Sposób użycia

Używać w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach. Podczas stosowania i utwardzania produktu należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność, aby sprawdzić, czy produkt nadaje się do danego zastosowania. W razie potrzeby można skonsultować się z naszym działem technicznym Aluthermo.



Odpowiednie rozmiary spoiny

Szerokość spoiny:

- Minimum 6 mm
- Maksimum 50 mm

Głębokość spoiny:

- Minimum 6 mm
- Maksimum 30 mm

PBN Invest
pbninvest.pl

PBN Invest Sp. z o. o.
ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa
NIP: 113 287 25 94

Biuro handlowe i magazyn
Al. Solidarności 13
07-100 Węgrów
Tel. 602 418 182
zamowienia@aluthermo.com.pl

Kolor

szary

Przechowywanie

12 miesięcy w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w suchych miejscach od +5°C do +40°C.

Zdrowie i bezpieczeństwo

W celu uzyskania pełnej informacji spójrz w kartę charakterystyki.

Właściwości

Czas ukształtowania warstwy wierzchniej przy 23°C i 50% wilg. wzgl.	40 minut
Temperatura aplikacji	+5°C do +40°C
Temperatura pracy	-40°C do +90°C
Skala twardość wg A Shore	40
Odporność chemiczna	Umiarkowana odporność na większość rozcieńczonych kwasów i zasad. Rozpuszczalniki organiczne mogą powodować puchnięcie i utratę przyczepności kleju / uszczelnacza.
Odporność na wilgoć i promienie UV	Bardzo dobra
Przepuszczalność pary wodnej: ISO 15106	$\mu = 6946$; $sd = 4,9m$
Zdolność do deformacji: ISO 11600	25%

Szacunkowe wydajności

Rozmiar spoiny (mm)	ilość mb z 1l
6 x 6	27,8
9 x 6	18,5
12 x 9	9,3
18 x 10	5,6
25 x 10	4,0

Ważne: Informacje zawarte w niniejszej karcie podane są w dobrej wierze i na podstawie wyników uzyskanych z doświadczeń i testów. Jednak wszystkie zalecenia i sugestie nie posiadają gwarancji, ponieważ warunki użycia są poza naszą kontrolą. Dostarczony towar podlega pod ogólne warunki dostaw firmy. Klej/ uszczelnacz wyprodukowany jest w UE.